

Fontos információk az AMK falburkolat ragasztásához

Az AMK Dekor falburkolat sikeres telepítéséhez kérjük, figyeljen az alábbi fontos szempontokra. **Ez kötelező olvasmány!**

1. **Ragasztó típusa:** Az AMK Magyarország csapatának kizárólagos ajánlása a Mapei Keraflex Maxi S1-es típusú fehér ragasztó. A szürke ragasztó alkalmazása technikailag lehetséges, azonban a falburkolat enyhén áttetsző tulajdonsága miatt a végleges színárnyalat csekély mértékben megváltozhat, különösen világosabb burkolatok esetén. **NE HASZNÁLJON MÁS RAGASZTÓT!!!!**
2. **Felületellenőrzés:** Legyen **sík, szilárd, tiszta és száraz** (ne legyen poros, zsíros vagy málló vakolat).
3. **Hőmérséklet:** Ideális munkahőmérséklet **+5°C és +25°C között – kerülje a tűző napot.**
4. **Mindig végezzen próbaragasztást 1 lapon!:** Ez segít elkerülni, hogy potenciálisan elrontson nagyobb mennyiségű telepítést. Tudjuk, hogy minél hamarabb kell, de ezzel nagyon sokat spórolhat.
5. **Teljes felületi érintkezés:** Fontos, hogy a ragasztó a dekor lapokat teljes felületükön érintse a megfelelő tapadás érdekében. A ragasztó legyen krémes állapotú!
6. **Száradási idő:** A védőfólia levétele előtt a ragasztónak tökéletesen száraznak kell lennie. Ez **minimum 3-4 napot** vesz igénybe, de a pontos száradási idő függ az időjárási viszonyoktól és a páratartalomtól is. Csak akkor távolítsa el a védőfóliát, ha a ragasztó teljesen megszáradt. **Ez az idő lehet 7 nap vagy több is!!!**
7. **Telepítési útmutató követése:** Kérjük, figyelmesen olvassa el és kövesse a mellékelt telepítési útmutatóban leírtakat a szakszerű kivitelezés érdekében.
8. **Védőfólia lehúzása:** Óvatosan kezdje el, ha a fólia lehúzásakor a minta kezd felszakadni, vagy ragad a fóliához, hagyja abba. A ragasztó még nem száradt meg teljesen. Lehúzás előtt érdemes vízzel lespriccelni a felületet.

Ezeket a lépéseket követve biztosítható a burkolat tartóssága és esztétikus megjelenése.

Köszönjük, hogy minket választott!

Üdvözlettel,

Az AMK Magyarország csapata.